

# Laykold® Masters Bond Kote

## 1K-Latex Grundierung

ist eine einkomponentige Latexemulsion-Haftgrundierung. Hauptanwendungszweck ist das Verkleben von Fiberglas-Gewebe auf vorgefertigte Gummimatten.

### Produktspezifikationen

<b>Dichte</b>	@ 23 °C; 50 % Luftfeuchtigkeit	1,02 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	@ 20 °C	4.000 ± 500 mPas
<b>Zugfestigkeit</b>	@ 23 °C; 50 % Luftfeuchtigkeit	3,66 N/mm <sup>2</sup>
<b>Dehnung</b>	@ 23 °C; 50 % Luftfeuchtigkeit	498,3 %
<b>Aushärtung</b>		2–4 Stunden
<b>Verarbeitungstemperatur</b>		10 °C – 54 °C

### Verarbeitungsvorschriften

Vor der Anwendung muss die vorhandene Oberfläche unbeschädigt, trocken und frei von Ölen und anderen haftungshemmenden Stoffen sein. Abgeplatzte und abblätternde Stellen, Löcher und andere Schäden müssen repariert werden. Beachten Sie hierzu auch: Empfehlung Laykoldsysteme Untergrundbeschaffenheit.

### Sicherheitshinweise

Rauchen oder offenes Licht sind während der Verarbeitung strengstens verboten. Geschlossene Räume sollten während der Verarbeitung ausreichend belüftet werden. Außerdem wird das Tragen einer Schutzbrille und Schutzhandschuhen empfohlen. Bei Augen- und Hautkontakt müssen die betroffenen Stellen gründlich mit Seife und Wasser gereinigt werden.

Bei anhaltenden Beschwerden sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

### Verpackung

Eimer à 16 kg

### Lagerung

Laykold Masters Bond Kote sollte kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Im ungeöffneten Originalbehälter unter den angegebenen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate. Wird Laykold Masters Bond Kote über längere Dauer gelagert, sollte die Tauglichkeit des Produkts vor der Verarbeitung überprüft werden. Bereits geöffnete Eimer sollten sorgfältig verschlossen, gegen Feuchtigkeit geschützt und zügig verbraucht werden.